DKT DEKE TESTING

CMA 202419010100

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L22381

# 深 圳 德 科 检 测 技 术 有 限 公 司

Shenzhen Deke Testing Technology Co., Ltd

# 检 测 报 告

# TEST REPORT

| | |
|---|---|
| **报告编号** Report No. | DK25112502-05 |
| **样品名称：** Sample Description | 实木多层板 ENF |
| **商标/型号：** Brand/Model | ——/—— |
| **委托单位：** Authorized By | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 |
| **检验类别：** Test Type | 委托检测 |
| **报告日期：** Tested Date | 2026/01/17 |

报告查询网址：http://www.deketest.com/

验证码：WTJP2105

# 声明

## STATEMENT

1. 本报告由深圳德科检测技术有限公司（以下简称本公司）出具。
2. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 本报告无主检人、审核人、批准人签字无效。
4. 本报告涂改增删无效。
5. 未经本公司书面许可不得部分复制本报告（全部复制除外）。
6. 本报告仅对测试样品负责。委托检测结果仅代表客户提供的样品或客户指定的时间和地点的环境条件。
7. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向本公司提出，逾期将自动视为承认本报告。
8. 委托方对其送检样品及信息的准确性、真实性和完整性负责，引起的纠纷由委托方承担。
9. 本公司对报告的相关信息保密，未经委托方同意，本公司不得就报告内容向第三方讨论或披露。基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而需披露的除外。
10. 本报告得出的数据或结论是基于特定的时间、特定的方法以及特定的适用标准对测试样品特征、成份、性能或质量进行的描述，采用不同的方法和标准、在不同的环境条件下对样品进行测试有可能得出不同的结论。
11. 由于本公司的原因导致需要对报告内容进行更改的，本公司应当重新为委托方出具报告，并承担更改报告产生的费用，委托方向本公司交还原报告。由于委托方自身的原因导致需要对报告内容进行更改的，委托方应当向本公司提出修改申请。经本公司审核同意予以重新出具报告的，相关费用由委托方承担，委托方向本公司交还原报告。

通讯地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区长风路 263 号 10 栋 6 楼
联系电话：0755-21061141

# 检 测 报 告
# TEST REPORT

报告编号（NO.）：DK25112502-05



| | | | |
|---|---|---|---|
| **样品名称** Sample Description | 实木多层板 ENF | **样品编号** Sample No. | DK25112502-05 |
| **商标/系列** Brand/Series | —— | **型号/规格** Model/Specification | ——/1.22*2.44m，厚度 18mm |
| **生产日期/批号** ManufacturedDate/ Serial No. | —— | **样品数量** Sample Quantity | 1 张 |
| **收样日期** Sample Receiving Date | 2025/11/25 | **样品特征和状态** Sample Character Status | 完好 |
| **检测日期** Test Date | 2025/11/25~2026/01/15 | **检测类型** Test Type | 委托检测 |
| **委托单位** Applicant | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | | |
| **单位地址** Address | 福建省厦门市同安区工业集中区同安园集和路 190 号 | | |
| **生产单位** Manufacturer | —— | | |
| **检测依据** Testing Reference | GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 | | |
| **检测结果** Tested Result | 详见第 2 页 | | |
| **备注** Remark | 以下检测结果仅适用于本实验室收到的样品。 | | |

批准： Approved by ： 审 核 ： Checked by : 主 检 ： Tested by:

# 检 测 报 告
# TEST REPORT

报告编号（NO.）：DK25112502-05



| 检验项目 | 标准要求 | 单位 | 实测结果 | 评定 |
|---|---|---|---|---|
| 甲醛释放量 | $E_1$≤0.124<br>$E_0$≤0.050<br>$E_{NF}$≤0.025 | mg/m³ | 0.022（53h） | $E_{NF}$ 级 |

**附图**

| | |
|---|---|
|  |  |
| 样品图片 | 样品侧面 |

* * * * * 报告结束 * * * * *